

VAWA HIGH-TACK

Productomschrijving

Vawa High Tack is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Gebruikshandleiding

De lijm met behulp van de bijgeleverde V-naadtuit in verticale rillen 'ventilerend' aanbrengen. Onderlinge afstand rillen 10 à 20 cm. Daarna de materialen aandrukken tot er minimaal 2 à 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en de ondergrond blijft. Niet aanbrengen met dotted! Door de hoge aanvangssterkte is ondersteunen tijdens de uitharding meestal niet noodzakelijk. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

Aanbrengtemperatuur: 5 °C tot 40 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Vanwege de structuur van de Vawa High Tack wordt aanbevolen een kitpistool te gebruiken met een geschikte overbrenging in combinatie met de V-naadtuit. Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn.

Schoonmaken en overschilderbaar

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van een cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Wipes. Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag.

Technische gegevens

100% modulus:	1,39 N/mm ²
Applicatietemperatuur:	5 °C tot 40 °C
Basis:	hybrid
Bewegingsopname:	25%
Dichtheid:	1,55 g/ml
Extrusiewaarde:	10-20 g/min
Huidvorming:	10 minuten bij +23 °C/50% RH
Rek bij breuk:	350%
Shore A hardheid:	55
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot +90 °C
Treksterkte:	2,20 N/mm ²
Uithardingstijd:	ongeveer 2 - 3 mm/24 uur
Vorstbestendigheid gedurende transport:	tot -15 °C
Weerstand tegen vloeit:	< 2 mm
Inhoud:	Kokers (290 ml)
Inhoud doos:	20 kokers per doos
Kleuren:	Wit en zwart

