



FLEXIPOX SD 2-IN-1 250ML

2-COMPONENTEN HOUTROTVULLER OP BASIS VAN GEMODIFICEERDE EPOXY

Hoogwaardige 2-componenten flexibele reparatiecompound op basis van gemodificeerde epoxy, welke speciaal ontwikkeld is voor grote en kleine houtreparaties.

Stevige pasta met goede verwerkingseigenschappen en na uitharding goed te schuren, schaven of boren. Uitstekend bestand tegen vocht en door zijn grote hechting en mechanische bestendigheid zeer goed toepasbaar voor reparaties op vele ondergronden.

Voordelen

- Duurzaam elastisch
- Krimpvrij en vochtbestendig
- Toepasbaar op diverse ondergronden, bijv. hout, steen, beton en metaal.





Toepassing

Voor het duurzaam vullen en repareren van houtrotreparaties, gaten, scheuren, naden en noesten in kozijnen, deuren, ramen en constructies. Inlijmen van houten delen (deelrenovaties), vullen van gaten en onregelmatigheden in beton en reparaties aan steen, metaal, diverse kunststoffen en PUR-hardschuim. Ideaal voor het waterdicht afsluiten van poreuze oppervlakken. Zeer goed weers-bestendig en kan dus binnen en buiten worden toegepast.

Eigenschappen

- Voldoet ruim aan VOS en ARBO wetgeving
- Duurzaam elastisch
- Krimp vrij en vochtbestendig
- Uitstekende modelleerbaarheid (kleeft niet aan plamuurmes)
- Ideaal voor het vullen van grote en kleine reparaties tot 50mm diepte in 1 arbeidsgang zonder krimp
- Oplosmiddelvrij
- Zeer goed standvermogen
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
- Uitstekende hechting en toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metalen
- Na uitharding kan er ook in worden geboord en geschroefd

Technische gegevens

Samenstelling	Component A: gemodificeerd epoxyhars Component B: op basis van mengsel van amines
Verpakking	Koker 250 ml component A + B)
Soortelijk gewicht (gemengd)	1,1 kg/liter
Vlampunt	> 90° C
VOS gehalte (gemengd)	9,18 %
Uiterlijk (gemengd)	Transparant beige
Verwerkingstijd 65% RV	Bij 20° C ca. 10 min
Uitharding 20° C/65% RV	Afhankelijk van volume, 2 tot 4 uur
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5° C
Houdbaarheid	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 18 maanden na productie.
Voorzorgsmaatregelen	Aanraking met huid en ogen vermijden. Draag beschermende oog- en handbescherming. Zorg voor goede ventilatie.