



FLEXIPOX XT SET - 620ML

2-COMPONENTEN HOUTROTVULLER OP BASIS VAN GEMODIFICEERDE EPOXY


Hoogwaardige 2-componenten flexibele reparatiecompound op basis van gemodificeerde epoxy, welke speciaal ontwikkeld is voor grote houtrotreparaties.

Stevige pasta en daardoor **eXT**reem goed te modelleren, ook in grote verticale reparaties. na uitharding goed te schuren, schaven of boren.

Uitstekend bestand tegen vocht en door zijn grote hechting en mechanische bestendigheid zeer goed toepasbaar voor reparaties op vele ondergronden.

Voordelen

- Krimpvrije en duurzaam elastische houtrotvuller
- Overschilderbaar met alle verfsystemen
- Uitstekende modelleerbaarheid en **eXT**reem hoog standvermogen
- Hoge densiteit en daarmee zeer sterk





Toepassing

Voor het duurzaam vullen en repareren van gaten, grote scheuren, naden, noesten en houtrot. Flexipox XT kan worden gebruikt voor het vullend repareren van grote verticale gaten en beschadigingen in hout, maar is ook geschikt voor beton, steen, metaal, diverse kunststoffen en PUR-hardschuim. Door de blijvend flexibele eigenschappen is scheurvorming onwaarschijnlijk. Binnen en buiten toepasbaar.

Eigenschappen

- Krimpvrij en duurzaam elastisch.
- Uitstekende modelleerbaarheid en extreem goed standvermogen.
- Verwerkingstijd 20-30 minuten na menging.
- Uitharding vanaf 8 uur, afhankelijk van volume en temperatuur.
- Overschilderbaar met alle verfsystemen.
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, bijv. hout, steen, beton en metaal.
- Oplossingsmiddelvrij.
- FLEXIPOX XT is niet geschikt als plamuur!
- Na uitharding kan er ook in worden geboord en geschroefd, goed te schuren en schaven.

Technische gegevens

Samenstelling	Component A: gemodificeerde epoxyhars Component B: op basis van mengsel van amines
Verpakking	Koker 2 x 310 ml (component A + B)
Vaste stof	> 100%
Soortelijk gewicht (gemengd)	1,2 kg/liter
Vlampunt	81° C
VOS gehalte (gemengd)	0,37 %
Uiterlijk (gemengd)	Beige
Verwerkingstijd 65% RV	Bij 20° C ca. 20 - 25 min
Uitharding 20° C/65% RV	8 uur
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5° C
Houdbaarheid	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 18 maanden
Voorzorgsmaatregelen	Contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor ventilatie.