



WOODCAP® POLYESTER PLAMUUR

2-COMPONENTEN PLAMUUR OP BASIS VAN GEMODIFICEERDE POLYESTER

Een super verwerkbare en snel doorhardende polyester plamuur. Goed voor het uitvlakken en repareren van kleine beschadigingen, snelle reparatie en renovatie van hout, maar door zijn grote hechting en mechanische bestendigheid zeer goed toepasbaar voor reparaties op vele ondergronden als steen, metaal en beton.

Verkrijgbaar in 0,5 - 1 en 2 kg. verpakking.

Voordelen

- Soepel te verwerken plamuur
- Krimpvrij en vochtbestendig
- Toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metaal



Toepassing

Woodcap Polyester plamuur is een thixotrope plamuur op basis van onverzadigde polyester harsen en milieuvriendelijke vulstoffen (asbest en siliconenvrij). Uitstekend inzetbaar voor het duurzaam vullen en repareren van beschadigingen, scheuren, gaten,, naden en noesten in kozijnen, deuren en overige houten ondergronden. Daarnaast kan deze plamuur ook goed worden ingezet op ondergronden als metaal, polyester, marmer en steen. De plamuur is zowel als vul als afwerkplamuur inzetbaar. Let op: Hecht niet op gegalvaniseerde ondergronden en aluminium. Gebruik ook alleen de meegeleverde BPO verharder.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Makkelijk schuurbaar
- Vult kleine reparaties van 1-25 mm diepte in 1 arbeidsgang zonder krimp
- Zeer goed standvermogen
- Na uitharding in te boren en schroeven
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
- Uitstekende hechting en toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metalen. m.u.v. gegalvaniseerde ondergronden en aluminium

Technische gegevens

Samenstelling	Component A: Pasta op basis van onverzadigde polyester hars Component B: Verharder op basis van peroxide
Verpakking	Blik van 0,5 - 1 of 2 kg.
Mengverhouding	2% rode verharder.
Vlampunt	Gesloten rkoes: 34°C
Uiterlijk (gemengd)	Witgrijs
Verwerkingstijd 65% RV	Bij 20° C 4 tot 5 minuten bij 2% verharder
Uitharding 20° C/65% RV	Afhankelijk van volume ca. 25 minuten.
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5° C of boven de 30°C
Houdbaarheid	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 9 maanden na productie.
Voorzorgsmaatregelen	Aanraking met huid en ogen vermijden. Draag beschermende oog- en handbescherming. Zorg voor goede ventilatie.