



WOODFIX BLAUW SET - 200ML

2-COMPONENTEN IMPREGNEER PRIMER OP BASIS VAN EPOXY

Woodfix blauw is een 2-componenten impregnerende primer op basis van epoxhars. Bestemd voor de 2-componenten epoxy houtvulmiddelen van Woodcap®.

Verhoogd de hechting van epoxy reparatieproducten zoals Woodcap® Flexipox SD en Flexipox XT op poreuze ondergronden. Uitstekend geschikt voor het waterdicht maken van onbehandeld hout zoals kopse kanten.

Het sluit kops hout en capillaire verbindingen af voor vochttoetreding.

Voordelen

- **1:1 mengverhouding**
- **Kan nat op nat worden verwerkt.**
- **Geurarm**
- **Oplosmiddelvrij**
- **Dringt goed door in poreuze ondergronden**



Instructies voor gebruik

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- Mengverhouding: 1 deel Basiscomponent, 1 deel Verharder.
- Menginstructie: Comp. A (basis) goed doorroeren met roerstaafje tot de bestanddelen van de hars goed gehomogeniseerd zijn. Comp. A toevoegen aan Comp. B. Meng beide component en ± 3 minuten met roerstaafje. De temperatuur van het mengsel dient min. 10°C en max. 30°C te zijn.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Kohlerwoodcap.

Applicatiesysteem

- Overschilderen met oplosmiddelhoudende coatings. Indien Woodfix Blauw afgewerkt moet worden met een oplosmiddelhoudend coatingssysteem, dient bij lage temperatuur voldoende doorhardingstijd in acht genomen te worden (ca. 24 uur). Bij reparaties met Woodcap Flexipox SD of Flexipox XT kan er nat-in-nat gewerkt worden.
- Woodfix Blauw aan te brengen met wegwerpkwast.

Eigenschappen

- Goede waterdichtingseigenschappen (penetreert en verzadigt)
- Stabilisatie van de ondergrond
- Uitstekende hechting
- Oplosmiddelvrij
- Weinig geur
- Krimpvrij
- Kan in het nat-in-nat procesgebruikt worden als hechtlaag onder Flexipox SD, Flexipox XT.
- Dringt diep door in poreuze ondergronden

Technische gegevens

Samenstelling	Component A: Epoxy hars Component B: Benzylalcoholmengsel
Verpakking	Flesjes 2 x 100 ml (component A + B) mengverhouding: 1:1
Vaste stof	100 vol.%
Soortelijk gewicht (gemengd)	1,19 g/cm ³
Kleur	Transparant (gemengd)
VOS gehalte (gemengd)	0,37 %
Uiterlijk (gemengd)	Blauw
Verwerkingstijd 65% RV	Bij 20° C ca. 30 - 40 min.
Uitharding 20° C/65% RV	8 uur
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 10° C
Houdbaarheid	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 12 maanden
Voorzorgsmaatregelen	Contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor ventilatie.