



RAPIDOX - SET 300ML

2-COMPONENTEN HOUTPLAMUUR OP BASIS VAN GEMODIFICEERDE EPOXY

Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije epoxy plamuur. Goed voor het uitvlakken en repareren van kleine beschadigingen en renovatie van hout. Ook goed inzetbaar voor het vullend verlij bij deelrenovaties.

Uitstekend bestand tegen vocht en door zijn grote hechting en mechanische bestendigheid zeer goed toepasbaar voor reparatie op vele ondergronden.

Voordelen

- Voor vullen en verlijmen van hout
- Krimpvrij en vochtbestendig
- Toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metaal



Toepassing

Voor het duurzaam vullen en repareren van houtrotreparaties, gaten, scheuren, naden en noesten in kozijnen, deuren, ramen en constructies. Inlijmen van houten delen (deelrenovaties), vullen van gaten en onregelmatigheden in beton en reparaties aan steen, metaal, diverse kunststoffen en PUR-hardschuim. Ideaal voor het waterdicht afsluiten van poreuze oppervlakken. Zeer goed weers-bestendig en kan dus binnen en buiten worden toegepast.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Krimpvrij en vochtbestendig
- bestand tegen water, oliën, vetten en diverse chemicaliën.
- Vult kleine reparaties van 5-50 mm diepte in 1 arbeidsgang zonder krimp
- Oplosmiddelvrij
- Zeer goed standvermogen
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
- Uitstekende hechting en toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metalen
- Na uitharding kan er ook in worden geboord en geschroefd
- Uitstekend inzetbaar voor deelrenovaties
- Sterke verlijmende eigenschappen

Technische gegevens

Samenstelling	Component A: gemodificeerd epoxyhars Component B: op basis van mengsel van amines
Verpakking	Koker 2 x 150 ml component (A + B)
Soortelijk gewicht (gemengd)	1,3 g/cm ³
Mengverhouding	1:1
Vlampunt	100° C
Uiterlijk (gemengd)	Beige
Verwerkingstijd 65% RV	Bij 20° C ca. 7 - 8 min
Uitharding 20° C/65% RV	Afhankelijk van volume ca. 30 minuten.
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5° C of boven de 30°C
Houdbaarheid	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 18 maanden na productie.
Voorzorgsmaatregelen	Aanraking met huid en ogen vermijden. Draag beschermende oog- en handbescherming. Zorg voor goede ventilatie.